



ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

ЕРОСОАТ PRIMER

ґрунт на епоксидній основі

Опис продукту

ЕРОСОАТ PRIMER - ґрунт глибокого проникнення на епоксидній основі, призначений для нанесення на бетонні та мінеральні основи в якості шару ґрунтовки або як самостійне покриття.

Поверхня бетону після обробки не пилить, не вбирає вологу, легко миється, набуває стійкості до дії масел і хімічно агресивних середовищ, багаторазово збільшується морозостійкість. Мінімальна температура поверхні $+8^{\circ}\text{C}$.

Підготовка поверхні

Видалити старе покриття, слабкі ділянки, бруд, пил за допомогою пилососу.

Змішати компоненти в пропорції, яка вказана на етикетці

Перемішати механічним способом на протязі 2-3 хвилин.

Розлити матеріал по поверхні

Не допускається тривале нахождение матеріалу в тарі після змішування.

Нейлоновим короткошерстим валиком розподілити матеріал по поверхні

Слідкувати щоб не залишались калюжі з матеріалу.

Витрата 0,2 - 0,3 кг на 1 м² для одного шару*

При нанесенні на стяжку, нівелір масу або бетон нижче марки 200, процедуру можна повторити. Вказана норма витрати розрахована на рівну поверхню та температуру нанесення від 15°C до 25°C . При нижчій температурі основи витрата матеріалу може збільшитися, а час затвердіння може зрости.

*Якщо поверхня має ділянки з різним поглинанням, то для створення однорідної фактури поверхні рекомендується повторно нанести склад після висихання першого шару.

Очистити інструмент

Інструменти одразу промити розчинником, використані валики одразу утилізувати.

Пакування

Герметично закрита пластикова або металева тара. Комплект складається з двох компонентів (А та Б). Загальна вага комплекту може бути 5 кг, 10 кг або 20 кг.

Зберігання

Зберігати необхідно в сухому критому приміщенні при температурі від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$. Термін зберігання у заводській упаковці – 12 місяців з дати виготовлення.